

HOJA TECNICA / TECHNICAL DATA
P 225-2 K:66
DATOS DEL PRODUCTO / PRODUCT DATA

P2252 es un homopolímero de PVC de peso molecular medio, polimerizado por el proceso de suspensión el cual ha sido diseñado para procesos de alta productividad tiempos de mezclado cortos, baja contaminación, buena estabilidad térmica.

P2252 is medium molecular weight PVC homopolymer by suspension polymerization process which has been designed for high productivity process, mixes short time, low contamination, good stability heat.

USOS COMUNES / COMMON USES

Compuestos Rígidos para extrusión de tubería y perfiles

Rigid compound for extrusion of pipes and profiles.

Propiedades	Unidades	Especificaciones	Método de Analisis
Properties	Units	Specifications	Test Method
Valor K Fikenshtcher K Fikenshtcher Value		66±1	DIN 53726 1983
Densidad Aparente Bulk Density	g/cc	0.54 min	ASTM D 1895 B-96
Contaminación Contamination	#/100g	30/3 max	ACA-I-002
Volátiles Volatile Matter	%peso / weight	0.3 max	ASTM D 3030-95
Tamaño de Partícula Particle Size	%peso / weight		ASTM D 1921-A-96
Retenido Malla 40 Retained 40 Mesh	%peso / weight	0.05 max	ASTM D 1921-A-96
Retenido Malla 60 Retained 60 Mesh	%peso / weight	7.0 max	ASTM D 1921-A-96
A través de Malla 200 Pan Retained	%peso / weight	4.0 max	ASTM D 1921-A-96
Estabilidad Térmica Termical Stability	%	90 min	ASTM D 2115-57 (1988)
Flujo de Embudo Flow of Funnel	segundos / seconds	23 max	ASTM D 1895-96
Monómero Residual Residual VCM	ppm	1 max	ASTM D 3749-95

PRESENTACION / PRESENTATION

Sacos de Papel KRAFT (3 capas) de 25 kg. / Bags of Paper KRAFT (3 layers) of 25 kilogram.
 Superbolsa 700, 1400 kgs. / Bigbags 700, 1400 kgs.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / CONDITIONS OF STORAGE

Almacenaje Interior, Evitar sitios calientes. / Inner Storage, to avoid hot places.

CERTIFICADOS DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATES

Planta Certificada Industria Limpia. / Plant Certificate Clean Industry.

SOPORTE TECNICO / TECHNICAL SUPPORT

El Departamento de Servicio Técnico esta disponible para responder sus preguntas y brindarle asistencia. Contáctenos al teléfono 01 833 2290192.

Department of Technical Service is available to answer your questions an give assistance. Please contact this department at telephone 01 8332290192.

Importante: Esta información constituye una presentación del producto y de sus usos recomendados, fue preparada por personal técnico calificado con lo mejor de nuestros conocimientos, pero no representa una garantía. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas de desempeño para determinar si el producto es útil para sus propósitos particulares.

Important: The information presented above is merely an introduction about the product and its recommended uses. It was prepared by qualified technical personnel with the best of our knowledge, but it may not be considered a warranty. Users should perform their own test to assure the suitability of this product for their own particular purposes.
 Editado en Febrero de 2008. / Issued on February 2008.